

### Natuurrubber

Gedrukt op: 01-06-2015

#### Handschoenmateriaal

- Natuurrubberlatex (Coating- materiaal)
- Niet gevlokt (Voering- materiaal)

#### Mogelijk schadelijke ingrediënten

##### Sensibilisators

- Natuurrubberproteïnes
- Parabenen
- Zinkdiëthylthiocarbamaat
- Zink-2-mercaptobenzothiazole

Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit ingrediënt in de handschoenen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.

#### Reach Verordening 1907/2006

Raadpleeg voor meer informatie de REACH-verklaring op de Ansell-website.

#### Eigenschappen

#### EN-testgegevens

##### Vloeistofdichtheid:

Aanvaardbaar kwaliteitsniveau 0.65 of EN-prestatieniveau 3

##### Chemical permeation:

Ga naar de Ansell website voor meer informatie over chemische permeatie.

##### Schuurweerstand:

Prestatieniveau 4

##### Snijweerstand:

Prestatieniveau 1

##### Scheurweerstand:

Prestatieniveau 2

##### Perforatieweerstand:

Prestatieniveau 1

#### Europese conformiteit

Deze handschoenen voldoen aan de vereisten van Europese richtlijn 89/686/EEG en aan de Europese normen EN 420:2003 + A1:2009 en EN 388:2003, EN 374:2003

Ze behoren tot de categorie "Complex ontwerp" (= bescherming tegen dodelijke risico's).

EC-type onderzoekscertificaat en EC-kwaliteitscontrole voor het eindproduct door

Centexbel

Technologiepark 7

B-9052 Zwijnaarde

#### Opslag

Verwijderd houden van ozon- en ontstekingsbronnen.

Niet blootstellen aan rechtstreeks zonlicht; bewaren op een koele en droge plaats.

Coating- materiaal	Voering- materiaal	Greep- voorzieningen	Manchet- stijl	Kleur	AQL (EN374)	EN-maat	Lengte mm	Dikte mm	Verpakking
Natuurrubber/ atex	Niet gevlokt	Gladde afwerking.	Gerolde boord	Zwart	0.65	7,5, 8,5, 9,5, 10,5	610	1,50	1 paar per zak; 12 zakken per karton

#### Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)