

TEMPS DE PASSAGE SELON LA NORME EN374-3:2003 (EN MINUTES)

Handschoen :

Scorpio® 08-354

	Chemische stof	Breakthrough Time	Beschermindex	CAS Number	Erkennings organisatie	EN Standaard
	Aceton	< 5	0	67-64-1	Centexbel	374-3:2003
	Acetonitril	28	1	75-05-8	Centexbel	374-3:2003
	Acrylonitril	43	2	107-13-1	Force Technology	374-3:2003
	Ammoniumhydroxide, 25%	> 480	6	1336-21-6	Centexbel	374-3:2003
	Azijnzuur	> 480	6	64-19-7	Centexbel	374-3:2003
	Benzeen	< 5	0	71-43-2	Centexbel	374-3:2003
	Benzine (FAM DIN 51635)	102	3		Centexbel	374-3:2010
	Butylacetaat	9	0	123-86-4	Centexbel	374-3:2003
	Cyclohexanon	71	3	108-94-1	Centexbel	374-3:2003
	Dichloorethaan	15	1		Centexbel	374-3:2003
	Diëthylamine	< 5	0	109-89-7	Centexbel	374-3:2003
	Diëthylether	14	1	60-29-7	Centexbel	374-3:2003
	Dimethylformamide	35	2	68-12-2	Centexbel	374-3:2003
	Dodecylbenzeensulfonzuur	> 480	6		Centexbel	
	Ethanol, 95%	> 480	6	64-17-5	Centexbel	374-3:2003
	Fenol 90%	> 480	6	108-95-2	Force Technology	374-3:2003
	Fluorwaterstofzuur, 40%	>480	6	7664-39-3	Centexbel	374-3:2003
	Fluorwaterstofzuur, 48%	> 480	6	7664-39-3	Centexbel	374-3:2003
	Formaldehyde 35%	> 480	6	50-00-0	Centexbel	374-3:2004

TEMPS DE PASSAGE SELON LA NORME EN374-3:2003 (EN MINUTES)

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Niet aanbevolen	Spatbescherming		Mediumbescherming		Hoge bescherming	

De gegevens in de bovenstaande tabel steunen ofwel op de resultaten van laboratoriumtests op de handpalmzone van de handschoen, ofwel op extrapolaties van de resultaten van laboratoriumtests. Voor deze tests werden standaardtestmethodes gebruikt die de reële gebruiksomstandigheden niet noodzakelijk adequaat weergeven. Aangezien Ansell geen precieze kennis heeft van de gebruiksomstandigheden bij de klant en hierop evenmin controle kan uitoefenen, zijn deze gegevens uitsluitend als aanwijzing bedoeld en wijst Ansell elke aansprakelijkheid af.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu



TEMPS DE PASSAGE SELON LA NORME EN374-3:2003 (EN MINUTES)

Handschoen :

Scorpio® 08-354

	Chemische stof	Breakthrough Time	Beschermindex	CAS Number	Erkennings organisatie	EN Standaard
	Heptaan	142	4	142-82-5	Centexbel	374-3:2003
	Hexaan	78	3	110-54-3	Centexbel	374-3:2003
	Hydrofluoric Acid, 60%	> 480	6	7664-39-3	Force Technology	374-3:2003
	Iso-octaan	> 480	6	540-84-1	Centexbel	374-3:2003
	Isopropanol	<5	0	67-63-0	Centexbel	374-3:2003
	Koolstofdissulfide	< 5	0	75-15-0	Centexbel	374-3:2003
	Methyl-t-butylether	11	1	1634-04-4	Centexbel	374-3:2003
	Methylalcohol	154	4	67-56-1	Centexbel	374-3:2003
	Methylethylketon	5	0	78-93-3	Centexbel	374-3:2003
	Methylisobutylketon	16	1	108-10-1	Centexbel	374-3:2003
	Methylmetracylaat	8	0	80-62-6	Centexbel	374-3:2003
	Mierenzuur, 98-100%	> 480	6	64-18-6	Force Technology	374-3:2003
	Natriumhydroxide, 40%	> 480	6	1310-73-2	Centexbel	374-3:2003
	Oleylamine-ethoxylaar	> 480	6	26635-93-8	Centexbel	374-3:2003
	Perazijnzuur, 39%	> 480	6	79-21-0	Centexbel	374-3:2003
	Perchloorethyleen	4	0	127-18-4	Centexbel	374-3:2003
	Piperazine	> 480	6	110-85-0	Centexbel	374-3:2003
	Propanol	< 5	0	71-23-8	Centexbel	374-3:2003
	Propionitril	98	3	107-12-0	Satra	374-3:2003

TEMPS DE PASSAGE SELON LA NORME EN374-3:2003 (EN MINUTES)

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Niet aanbevolen	Spatbescherming		Mediumbescherming		Hoge bescherming	

De gegevens in de bovenstaande tabel steunen ofwel op de resultaten van laboratoriumtests op de handpalmzone van de handschoen, ofwel op extrapolaties van de resultaten van laboratoriumtests. Voor deze tests werden standaardtestmethodes gebruikt die de reële gebruiksomstandigheden niet noodzakelijk adequaat weergeven. Aangezien Ansell geen precieze kennis heeft van de gebruiksomstandigheden bij de klant en hierop evenmin controle kan uitoefenen, zijn deze gegevens uitsluitend als aanwijzing bedoeld en wijst Ansell elke aansprakelijkheid af.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu



TEMPS DE PASSAGE SELON LA NORME EN374-3:2003 (EN MINUTES)

Handschoen :

Scorpio® 08-354

	Chemische stof	Breakthrough Time	Beschermindex	CAS Number	Erkennings organisatie	EN Standaard
	Rokend salpeterzuur, 100%	< 3	0	7697-37-2	Force Technology	374-3:2003
	Salpeterzuur, 70%	> 480	6	7697-37-2	Centexbel	374-3:2003
	Styreen	< 5	0	100-42-5	Centexbel	374-3:2003
	Tetrahydrofuran	< 5	0	109-99-9	Centexbel	374-3:2003
	Tetrahydrothiofeen	7	0	110-01-0	Centexbel	374-3:2003
	Tolueen	< 5	0	108-88-3	Centexbel	374-3:2003
	Triëthylamine	< 5	0	121-44-8	Centexbel	374-3:2003
	Waterstoffluoride 3.0, watervrij	35	2	7664-39-3	Force Technology	374-3:2003
	Waterstofperoxide, 30%	> 480	6	7722-84-1	Centexbel	374-3:2003
	Xyleen	17	1	1330-20-7	Centexbel	374-3:2003
	Zoutzuur, 37%	>480	6	7647-01-0	Centexbel	374-3:2003
	Zwavelzuur, 95%	302	5	7664-93-9	Centexbel	374-3:2003
	m-Trifluormethylfenol	> 480	6	98-17-9	Force Technology	374-3:2003

TEMPS DE PASSAGE SELON LA NORME EN374-3:2003 (EN MINUTES)

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Niet aanbevolen	Spatbescherming		Mediumbescherming		Hoge bescherming	

De gegevens in de bovenstaande tabel steunen ofwel op de resultaten van laboratoriumtests op de handpalmzone van de handschoen, ofwel op extrapolaties van de resultaten van laboratoriumtests. Voor deze tests werden standaardtestmethodes gebruikt die de reële gebruiksomstandigheden niet noodzakelijk adequaat weergeven. Aangezien Ansell geen precieze kennis heeft van de gebruiksomstandigheden bij de klant en hierop evenmin controle kan uitoefenen, zijn deze gegevens uitsluitend als aanwijzing bedoeld en wijst Ansell elke aansprakelijkheid af.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu

