

TEMPS DE PASSAGE SELON LA NORME EN374-3:2003 (EN MINUTES)

Handschoen :

Scorpio® 09-928

	Chemische stof	Breakthrough Time	Beschermindex	CAS Number	Erkennings organisatie	EN Standaard
	Aceton	6	0	67-64-1	Centexbel	374-3:2003
	Acetonitril	29	1	75-05-8	Centexbel	374-3:2003
	Acrylzuur	373	5	79-10-7	Centexbel	374-3:2003
	Dimethylformamide	6	0	68-12-2	Centexbel	374-3:2003
	Heptaan	305	5	142-82-5	Centexbel	374-3:2003
	Methylalcohol	>480	6	67-56-1	Centexbel	374-3:2003
	Natriumhydroxide, 40%	>480	6	1310-73-2	Centexbel	374-3:2003
	Tetrahydrothiofeen	7	0	110-01-0	Centexbel	374-3:2003
	Zoutzuur, 37%	> 480	6	7647-01-0	Centexbel	374-3:2003
	Zwavelzuur, 96%	> 480	6	7664-93-9	Centexbel	374-3:2003

TEMPS DE PASSAGE SELON LA NORME EN374-3:2003 (EN MINUTES)

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Niet aanbevolen	Spatbescherming		Mediumbescherming		Hoge bescherming	

De gegevens in de bovenstaande tabel steunen ofwel op de resultaten van laboratoriumtests op de handpalmzone van de handschoen, ofwel op extrapolaties van de resultaten van laboratoriumtests. Voor deze tests werden standaardtestmethodes gebruikt die de reële gebruiksomstandigheden niet noodzakelijk adequaat weergeven. Aangezien Ansell geen precieze kennis heeft van de gebruiksomstandigheden bij de klant en hierop evenmin controle kan uitoefenen, zijn deze gegevens uitsluitend als aanwijzing bedoeld en wijst Ansell elke aansprakelijkheid af.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu

