

TEMPS DE PASSAGE SELON LA NORME EN374-3:2003 (EN MINUTES)

Handschoen :

ChemTek™ 38-514

	Chemische stof	Breakthrough Time	Beschermindex	CAS Number	Erkennings organisatie	EN Standaard
	1,2-dichloorethaan	18	1	107-06-2	Force Technology	374-3:2003
	1,2-propyleenoxide	8	0		Force Technology	374-3:2003
	3-broom-1-propeen	5	0		Force Technology	374-3:2003
	Aceton	428	5	67-64-1	Centexbel	374-3:2003
	Acetonitril	> 480	6	75-05-8	Centexbel	374-3:2003
	Allyl 2,3-epoxypropylether	335	5		Force Technology	374-3:2003
	Azijnzuur	> 480	6	64-19-7	Centexbel	374-3:2003
	Benzeen	9	0	71-43-2	Centexbel	374-3:2003
	Broom	3	0		Force Technology	374-3:2003
	Diëthylamine	< 5	0	109-89-7	Centexbel	374-3:2003
	Diethyleenglycoldimethylether	187	4		Force Technology	374-3:2003
	Dimethylacetamide	> 480	6	127-19-5	Centexbel	374-3:2003
	Epichloorhydrine	> 480	6	106-89-8	Force Technology	374-3:2003
	Ethylacetaat	43	2	141-78-6	Centexbel	374-3:2003
	Fenol 90%	> 480	6	108-95-2	Force Technology	374-3:2003
	Formaldehyde, 37%	> 480	6	50-00-0	Centexbel	374-3:2003
	Heptaan	5	0	142-82-5	Centexbel	374-3:2003
	Koolstofdisulfide	< 5	0	75-15-0	Centexbel	374-3:2003
	Methyl-t-butylether	11	1	1634-04-4	Centexbel	374-3:2003

TEMPS DE PASSAGE SELON LA NORME EN374-3:2003 (EN MINUTES)

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Niet aanbevolen	Spatbescherming		Mediumbescherming		Hoge bescherming	

De gegevens in de bovenstaande tabel steunen ofwel op de resultaten van laboratoriumtests op de handpalmzone van de handschoen, ofwel op extrapolaties van de resultaten van laboratoriumtests. Voor deze tests werden standaardtestmethodes gebruikt die de reële gebruiksomstandigheden niet noodzakelijk adequaat weergeven. Aangezien Ansell geen precieze kennis heeft van de gebruiksomstandigheden bij de klant en hierop evenmin controle kan uitoefenen, zijn deze gegevens uitsluitend als aanwijzing bedoeld en wijst Ansell elke aansprakelijkheid af.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu



TEMPS DE PASSAGE SELON LA NORME EN374-3:2003 (EN MINUTES)

Handschoen :

ChemTek™ 38-514

	Chemische stof	Breakthrough Time	Beschermindex	CAS Number	Erkennings organisatie	EN Standaard
	Methylalcohol	> 480	6	67-56-1	Centexbel	374-3:2003
	Methyleenchloride	< 5	0	75-09-2	Centexbel	374-3:2003
	Methylethylketon	76	3	78-93-3	Centexbel	374-3:2003
	Natriumhydroxide, 40%	> 480	6	1310-73-2	Centexbel	374-3:2003
	Perchloorethyleen	5	0	127-18-4	Centexbel	374-3:2003
	Perchloorzuur, 70%	> 480	6	7601-90-3	Force Technology	374-3:2003
	Pyridine	179	4	110-86-1	Centexbel	374-3:2003
	Salpeterzuur, 70%	> 480	6	7697-37-2	Centexbel	374-3:2003
	Tetrahydrofuran	5	0	109-99-9	Centexbel	374-3:2003
	Tolueen	< 5	0	108-88-3	Centexbel	374-3:2003
	Trichlooretheen	< 5	0	79-01-6	Centexbel	374-3:2003
	Waterstoffluoride 3.0, watervrij	270	5	7664-39-3	Force Technology	EN374-3:2003
	Zwavelzuur, 96%	146	4	7664-93-9	Centexbel	374-3:2003

TEMPS DE PASSAGE SELON LA NORME EN374-3:2003 (EN MINUTES)

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Niet aanbevolen	Spatbescherming		Mediumbescherming		Hoge bescherming	

De gegevens in de bovenstaande tabel steunen ofwel op de resultaten van laboratoriumtests op de handpalmzone van de handschoen, ofwel op extrapolaties van de resultaten van laboratoriumtests. Voor deze tests werden standaardtestmethodes gebruikt die de reële gebruiksomstandigheden niet noodzakelijk adequaat weergeven. Aangezien Ansell geen precieze kennis heeft van de gebruiksomstandigheden bij de klant en hierop evenmin controle kan uitoefenen, zijn deze gegevens uitsluitend als aanwijzing bedoeld en wijst Ansell elke aansprakelijkheid af.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu

