

TEMPS DE PASSAGE SELON LA NORME EN374-3:2003 (EN MINUTES)

Handschoen :

VersaTouch™ 92-200

	Chemische stof	Breakthrough Time	Beschermindex	CAS Number	Erkennings organisatie	EN Standaard
	Aceton	< 1	0	67-64-1	Satra	374-3:2003
	Ammoniumhydroxide, 25%	1	0	1336-21-6	Satra	374-3:2003
	Azijnzuur	3	0	64-19-7	Satra	374-3:2003
	Ethanol, 70%	5	0	64-17-5	Satra	374-3:2003
	Ethidiumbromide in water (verzadigd, ± 5%)	> 480	6	1239-45-8	Satra	374-3:2003
	Formaldehyde 35%	> 480	6	50-00-0	Satra	374-3:2003
	Isopropanol	9	0	67-63-0	Satra	374-3:2003
	Methylalcohol	< 1	0	67-56-1	Satra	374-3:2003
	Natriumhydroxide, 40%	> 480	6	1310-73-2	Centexbel	374-3:2003
	Waterstofperoxide, 30%	< 5	0	7722-84-1	Centexbel	374-3:2003
	Zoutzuur, 37%	48	2	7647-01-0	Satra	374-3:2003
	Zwavelzuur, 96%	6	0	7664-93-9	Satra	374-3:2003

TEMPS DE PASSAGE SELON LA NORME EN374-3:2003 (EN MINUTES)

0	1	2	3	4	5	6
< 10	10-30	30-60	60-120	120-240	240-480	> 480
Niet aanbevolen	Spatbescherming		Mediumbescherming		Hoge bescherming	

De gegevens in de bovenstaande tabel steunen ofwel op de resultaten van laboratoriumtests op de handpalmzone van de handschoen, ofwel op extrapolaties van de resultaten van laboratoriumtests. Voor deze tests werden standaardtestmethodes gebruikt die de reële gebruiksomstandigheden niet noodzakelijk adequaat weergeven. Aangezien Ansell geen precieze kennis heeft van de gebruiksomstandigheden bij de klant en hierop evenmin controle kan uitoefenen, zijn deze gegevens uitsluitend als aanwijzing bedoeld en wijst Ansell elke aansprakelijkheid af.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu

